

bestoplast tunisie
الشركة التونسية للبلاستيك الرفيع

تاريخنا يحكي علينا



PVC



° PVC Pression

Diamètre [mm]	PN 6		PN 10		PN 16		PN 20	
	Épaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]	Épaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]	Épaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]	Épaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]
20					1,5	0,140	1,9	0,170
25					1,9	0,220	2,3	0,260
32			1,6	0,250	2,4	0,350	2,9	0,410
40	1,5	0,300	1,9	0,360	3	0,540	3,7	0,650
50	1,6	0,390	2,4	0,570	3,7	0,830	4,6	1,000
63	2,0	0,600	3,0	0,870	4,7	1,310	5,8	1,580
75	2,3	0,830	3,6	1,240	5,6	1,860	6,8	2,200
90	2,8	1,190	4,3	1,780	6,7	2,650	8,2	3,180
110	2,7	1,420	4,2	2,150	6,6	3,250	8,1	3,920
125	3,1	1,850	4,8	2,760	7,4	4,140	9,2	5,050
140	3,5	2,320	5,4	3,480	8,3	5,190	10,3	6,320
160	4,0	3,000	6,2	4,560	9,5	6,770	11,8	8,240
200	4,9	4,570	7,7	7,030	11,9	10,560	14,7	12,820
250	6,2	7,240	9,6	10,930	14,8	16,390	18,4	20,040
315	7,7	11,250	12,1	17,350	18,7	26,060	23,2	31,810
400	9,8	18,110	15,3	27,790	23,7	41,890	29,4	51,120
500	12,3	28,400	19,1	43,310	29,7	65,560	36,8	79,870
630	15,4	44,700	24,1	68,750				

La matière utilisé est le PVC-U, les tubes sont de couleur noire et sont pré-manchonnées en longueur standard de 4 mètres ou en autre longueur sur commande. La technique d'assemblage est par collage ou par joint. Le marquage indique leur diamètre, épaisseur, type d'assemblage, longueur et pression nominale suivant la norme ISO 1452-2.

° PVC Assainissement

Diamètre [mm]	SN 4		SN 2	
	Épaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]	Épaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]
160	4	3	3,2	2,45
200	4,9	4,57	3,9	3,68
250	6,2	7,23	4,9	5,75
315	7,7	11,3	6,2	9,2
400	9,8	18,2	7,9	14,7
500	12,3	28,4	9,8	22,8
630	15,4	44,7	12,3	36

La matière utilisé est le PVC-U, les tubes sont de couleur gris clair et sont pré-manchonnées en longueur standard de 4 mètres. La technique d'assemblage est par collage ou par joint. Le marquage indique leur diamètre, épaisseur, type d'assemblage, longueur et rigidité annulaire nominale suivant la norme NF EN 1401.

° PVC Evacuation

La matière utilisé est le PVC-U, Les tubes sont de couleur gris clair et sont pré-manchonnées en longueur standard de 4 à 6 mètres. La technique d'assemblage est par collage. Le marquage indique leur diamètre, épaisseur, type d'assemblage et longueur suivant la norme NF T 54 017 ou la norme NF EN 1329.

Diamètre [mm]	Epaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]	Epaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]
32	3,0	0,419	1,8	0,625
40	3,0	0,535	1,8	0,335
50	3,0	0,680	1,8	0,420
63	3,0	0,870	1,8	0,562
75	3,0	1,050	1,5	0,100
			1,8	0,650
80			1,6	0,610
90	3,0	1,260	1,8	0,740
100	3,0	1,410	1,9	0,920
110	3,0	1,550	1,8	0,950
	3,2	1,650		
125	3,0	1,770	1,8	1,080
	3,2	1,880		
140	3,0	1,990	1,8	1,210
	3,2	2,110		
	3,5	2,320		
160	3,2	2,450		
200	3,9	3,680		

° PVC série légère

La matière utilisé est le PVC-U, les tubes sont de couleur gris clair et sont pré-manchonnées en longueur standard de 4 à 6 mètres. La technique d'assemblage est par collage. Le marquage indique leur diamètre, épaisseur et type d'assemblage.

Diamètre [mm]	Epaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]
63	1,5	0,450
75	1,5	0,560
100	1,5	0,715
110	1,5	0,788
125	1,5	0,897
140	1,5	1,006
160	2,8	2,075
200	3,2	2,945
250	4,4	5,100

° PVC TLST

Diamètre [mm]	Epaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]
45	1,5	0,321
60	2,0	0,562
80	2,5	0,920

La matière utilisé est le PVC-U, les tubes sont de couleur gris clair et sont pré-manchonnées en longueur standard de 6 mètres. La technique d'assemblage est par collage. Le marquage indique leur diamètre, épaisseur et type d'assemblage suivant la norme NF T 54 018.

° PVC Forage

La matière utilisé est le PVC-U, les tubes sont de couleur gris. La technique d'assemblage est par collage.

Diamètre [mm]	Epaisseur Nominale [mm]	Masse Linéaire Normative [Kg/m]	Pression d'essai bar
160	7,7	5,600	12,5
200	7,7	7,050	10,0
200	9,6	8,650	12,5
200	10,5	9,350	12,5
200	11,9	10,600	16,0
200	13	12,000	16,0
200	14,7	12,820	20,0
250	9,6	11,000	10,0
250	11,9	13,400	12,5
250	14,8	16,400	16,0
250	18,4	20,040	20,0

La société Bestoplast Tunisie

Société anonyme fondée en 1980



CERTIFICATE

DQS Holding GmbH has issued an IQNet recognized certificate that the organization

BESTOPLAST

GP1- Route de Sousse Km 3.5
2014 Mégrine Riadh
Tunisia

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

Extrusion of polyethylene and U-PVC tubes and pipes for potable water distribution, irrigation, gas, sanitation and evacuation.
Extrusion of plastic material

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Issued on: 2018-04-13
Expires on: 2021-04-12

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration number: DE-40550345



Alex Stachnitskiy
President of IQNet

Michael Dreier
Managing Director of
DQS Holding GmbH



IQNet Partners

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISO Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Csc Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDAZIONE Venezia Italy ISONET Colombia Inspectorate Scotland Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KQI Korea KITEC Greece METE Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE SIGE Mexico PCBQ Poland Quality Austria Austria RIR Russia SRI Israel SIZ Slovakia
SIRM DQS International Malaysia SIDS Switzerland SIBAC Romania TEST SI Palembang Russia TSE Turkey VIOS Serbia
IQNet is represented in the USA by AFNOR Certification, CISO, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



شهادة



موجب هذا التصديق على أن



الشركة التونسية للبلاستيك الرفيع

طريق سوسة كم 3.5
2014 مغيرين الرياض
تونس

أن أنشأت وتستخدم نظام الجودة

مدى التغطية:

مستأنسة أنابيب بولي إيثيلين و U-PVC لتوزيع المياه الصالحة للشرب و الري و الغاز و الصرف الصحي
إنتاج مادة البلاستيك

ومن خلال المراجعة المنتظمة في التقرير تم تقديم الإثبات
أن نظام الإدارة يفي بالتعليمات التالية:

ISO 9001 : 2015



رقم تسجيل الشهادة: 40550345
صلاحية من: 13-04-2018
صلاحية حتى: 12-04-2021
تاريخ الامتداد: 13-04-2018

DQS GmbH

Stefan Heine

Stefan Heine
المدير التنفيذي

DQS GmbH, August-Schwarz-Straße 21, 69433 Frankfurt am Main, GERMANY (المقر)
DQS MAGHREB, Immeuble le Forum Bureau 3-3 Etage II - 2037 Ariana TUNISIA (المكتب الإداري)

CERTIFICATE



This is to certify that



BESTOPLAST

GP1- Route de Sousse Km 3.5
2014 Mégrine Riadh
Tunisia

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

Extrusion of polyethylene and U-PVC tubes and pipes for potable water distribution, irrigation, gas, sanitation and evacuation.
Extrusion of plastic material

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Certificate registration no. 40550345
Valid from 2018-04-13
Valid until 2021-04-12
Date of certification 2018-04-13



DQS GmbH

Stefan Heine

Stefan Heine
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schwarz-Straße 21, 69433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS MAGHREB, Avenue H8-B Nours, Immeuble le Forum B 3.3,
Etage II - 2037 Ariana, Tunisia

CERTIFICAT



Ce document certifie que



BESTOPLAST

GP1- Route de Sousse Km 3.5
2014 Mégrine Riadh
Tunisia

a mis en œuvre un **système de management de la qualité**.

Domaine d'application:

Extrusion de tubes et tuyaux en polyéthylène et U-PVC pour distribution d'eau potable, irrigation, gaz, assainissement et évacuation.
Extrusion de matière plastique

Par un audit, documenté par un rapport, il a été établi que le système de management correspond aux exigences de la norme ci-dessous:

ISO 9001 : 2015

N° d'enregistrement du certificat: 40550345
Valable à partir du: 2018-04-13
Valable jusqu'au: 2021-04-12
Date de certification: 2018-04-13



DQS GmbH

Stefan Heine

Stefan Heine
Directeur Général

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schwarz-Straße 21, 69433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS MAGHREB, Avenue H8-B Nours, Immeuble le Forum B 3.3,
Etage II - 2037 Ariana, Tunisia

Siège Social et Usine
GP1 - Route de Sousse
Km 3,5 - 2014 Mégrine
Riadh - Tunisie

Tél 216 71 392 532
216 71 392 458
216 71 396 863

Fax 216 71 397 655
Email : Bestoplast@planet.tn